



**STARTEX Primer là loại sơn lót thẩm thấu có sắc tố, được hấp thụ sâu vào bề mặt của vật liệu kết dính, vữa trát và vôi. Nó liên kết giữa nền và bề mặt, để tạo nền vững chắc cho các lớp sơn hoàn thiện trang trí, chẳng hạn như Sơn phủ kết cấu SAMHWA, sơn và vữa lớp mỏng.**

### Sử dụng

Dùng cho ngoại thất và nội thất trên nền cát / xi măng, bê tông đúc tại chỗ và bê tông nhẹ, bê tông nhẹ. Đặc biệt thích hợp để trám bít bê tông cũ, khô, thấm nước, chưa xử lý. Trên tất cả các bề mặt có độ kiềm cao như bê tông, khói kết dính và xi măng, bạn nên sử dụng Sơn lót SAMHWA STARTEX trước khi thi công Hệ thống sơn SAMHWA.

### Quy trình thi công

<b>Quy trình</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Chuẩn bị bề mặt Tất cả các bề mặt phải không có bụi, cát, đất và dầu. Khi sửa chữa, tất cả các dư lượng đã sơn trước đó phải được loại bỏ.</li> <li>Điều kiện môi trường Nhiệt độ không khí: 5 ~ 35 °C Độ ẩm tương đối: lên đến 80% Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 5 °C để ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi ẩm</li> <li>Thiết bị thi công: Bàn chải, con lăn, phun</li> </ol>
<b>Lưu ý</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trộn sơn trong vòng đời cho phép</li> <li>Không trộn lẩn với các loại sơn khác</li> <li>Tránh thi công sơn vào những ngày mưa, độ ẩm cao (trên 80%), nhiệt độ thấp (dưới 5) và nhiệt độ cao (nhiệt độ bề mặt trên 40). (Có thể xảy ra nứt màng sơn, hỏng độ bám dính, tạo bọt khí)</li> <li>Khi thi công trên bề mặt đã được tráng trước, hãy tham khảo Hệ thống ứng dụng của nhà sản xuất để được hướng dẫn.</li> <li>Vui lòng sử dụng sản phẩm này trong thời hạn hiệu lực vì sản phẩm có thể bị giảm chất lượng vì sản phẩm này là sản phẩm hóa học.</li> </ol>
<b>Thận trọng</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác</li> <li>Tránh để sơn đóng rắn</li> <li>Để xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ em. Không dùng cho trẻ sơ sinh, thiết bị dành cho trẻ em hoặc hộp đựng thực phẩm.</li> <li>Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và lửa khi vận chuyển, lưu trữ và xử lý, và bảo quản ở nơi khô ráo, lạnh ở nhiệt độ phòng (5 ~ 35 °C)</li> <li>Vui lòng giữ kín hộp đựng sản phẩm này để công tiêm hướng lên trên.</li> <li>không để sơn tiếp xúc với mắt và da.</li> <li>Nếu sơn tiếp xúc với mắt và da, rửa kỹ bằng nước đang chảy và tìm kiếm sự chăm sóc y tế</li> <li>Nếu hít phải hoặc nuốt phải, vui lòng đến bác sĩ ngay lập tức và làm theo lời khuyên y tế được cung cấp trong hộp đựng</li> <li>Tránh làm việc trong một không gian hạn chế, và nếu bạn vô ý sơn, hãy thông gió triệt để bằng hệ thống thoát khí trước khi làm việc</li> <li>Cách tốt nhất để bảo quản sơn là bảo quản trong hộp kín để nước không bị bay hơi và ngăn vi sinh vật xâm nhập vào</li> <li>Xử lý sơn thải thông qua công ty xử lý chất thải do Bộ Môi trường chỉ định</li> <li>Đối với các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (GHS-MSDS), Dữ liệu Kỹ thuật.</li> </ol>
<b>Cảnh báo</b>	Vui lòng tham khảo thông báo cảnh báo kèm theo tại đây của chúng tôi
<b>Lưu kho</b>	Bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng.

**STARTEX Primer****Dữ liệu vật lý**

Sản phẩm	Báo cáo xác nhận bề mặt	Độ dày khuyến nghị	30~50μm
Trọng lượng riêng	1.08	Độ phủ	6.33m <sup>2</sup> /L (DFT 30μm, tùy thuộc bề mặt)
Số lớp	1~2	Đóng gói	18L
Hàm lượng chất rắn (%)	19±3	Hạn sử dụng	24 tháng